

Messung der Lackschichtdicke

AG ████

Sachverständigenbüro M. Lange
 Michael Lange
 Am Zollstock 9
 57439 Attendorn
 Telefon: 0 27 22 6 83 83



Protokoll #	Kennzeichen	FIN	Marke und Modell	Datum	Seite
20	██████████	WVWZZZ3CZM ██████	VW Passat	23.10.2025	1

Prüfer	Kommentar
Michael Lange	Messung 1

Max Messwert (µm)	Min Messwert (µm)	Gesamtdurchschnitt (µm)
249,0	101,0	151,0



µm	Motorhaube	Kotfluegel VR	Tuer VR	Tuer HR	Seitenteil HR	Heck	Seitenteil HL	Tuer HL	Tuer VL	Kotfluegel VL	Dach	Dagur re	Dagur lj
Avg	195,4	223,0	118,5	212,5	121,0	120,3	122,5	124,6	113,3	225,8	127,6	122,3	127,7
Min	159,0	203,0	109,0	171,0	109,0	105,0	112,0	112,0	101,0	196,0	121,0	116,0	123,0
Max	226,0	249,0	125,0	249,0	136,0	138,0	133,0	139,0	130,0	241,0	136,0	129,0	132,0
001	170	249	125	189	123	105	117	137	130	239	121	122	132
002	219	237	109	171	136	111	133	112	114	241	126	116	128
003	203	203	124	241	109	127	112	117	101	227	128	129	123
004	159	203	116	249	116	138	128	118	108	196	127		
005	226							139			136		

Blaue und fette Werte: NFe , Schwarze Werte: Fe